

## Technologický list

### KERAPaint CLASSIC

P135

Kerapaint



Emissionsgeprüft  
Reinigungs-  
fähigkeit  
geprüft  
www.tuv.com  
ID 0000022554



### POPIS PRODUKTU

#### Možnosti použití:

Speciální vysoce kvalitní nátěr s Keramik-technologií určený na silně zatěžované a často a intenzivně čištěné povrchy, včetně čištění domácími desinfekčními přípravky. Výrazně omezuje uchycování nečistot na nátěru, ulpělé nečistoty jsou snadno odstranitelné. Nátěr je vhodný i pro prostory s přípravou, či skladováním potravin, kuchyňské a sprchové kouty a koupelny.

#### Vlastnosti:

- udržuje v místnostech hygienicky čistý vzduch (certifikát TÜV)
- velmi dobře se čistí (certifikát TÜV)
- odolný proti běžným domácím desinfekčním a čistícím prostředkům
- určeno i do prostorů, kde se vyrábějí nebo skladují potraviny (bez přímého kontaktu)
- excelentní přídržnost k podkladům
- velmi dobře zpracovatelný, snadné napojování
- paropropustnost:  $sd < 0,25m$
- neobsahuje fungicidní látky
- ředitelný vodou, bez zápachu
- pro vnitřní použití

#### Technická data dle DIN EN 13 300:

otěruvzdornost	třída 1	
krycí schopnost	třída 1	při spotřebě cca 6 m <sup>2</sup> /l
stupeň lesku:	mat až hedvábný mat	dle úhlu dopadu světla
velikost zrna:	jemné	max. 100 μm
paropropustnost:	$sd < 0,25m$	

při případnému tónování jsou odlišnosti v technických údajích možné.

#### Barevný odstín:

bílý

#### Hustota:

1,34 g/cm<sup>3</sup>

#### Spotřeba:

cca 5 m<sup>2</sup>/kg

#### Pojivová báze:

čistý akrylát

#### Pigmentová báze:

titandioxid

#### Možnosti tónování:

pouze do světlých, pastelových tónů tónovacími barvami **ProfiTec P700** nebo na míchacích automatech systému **Meffert Color Mix**. Širší barevnou škálu lze docílit použitím materiálu **KeraPaint Premium P136**.

#### Upozornění:

Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušebního nátěru malé plochy, bohužel nelze uznat.

## Technologický list

### ZPRACOVÁNÍ

<b>Podklad:</b>	určeno pro nosné, pevné, suché a čisté podklady, které jsou odborně předpřipraveny. Nosné, pevné a lehce savé podklady není třeba penetrovat. Nedržící podklad nutno důkladně odstranit.
<b>Způsob nanášení:</b>	štetcem nebo válečkem
<b>Postup nanášení:</b>	Před upotřebením důkladně promíchat. Nanáší se 2 nátěry, nejlépe křížem. První nátěr <b>ProfiTec KeraPaint P135</b> se ředí max. s 20% vody, druhý nátěr max. s 5% vody dle savosti podkladu. Pro zajištění deklarovaných vlastností dodržujte doporučenou spotřebu cca 5m <sup>2</sup> z 1l nátěrové hmoty! Při případných opravách ploch je potřeba použít stejné nástroje a stejný stupeň ředění. Lokální opravy do již zaschlého nátěru mohou být v ploše lehce patrné.
<b>Teplota při zpracování:</b>	nejméně +5°C u podkladu a vzduchu, při zpracování a schnutí
<b>Doba schnutí:</b>	<i>možnost přetírat po:</i> cca 8 hod. <i>důkladně proschlé po:</i> cca 4 dnech
při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu:	Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
<b>Vydatnost*:</b>	5 m <sup>2</sup> /kg jedním nátěrem <b>*Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.</b>
<b>Ředění:</b>	vodou max. do 20%
<b>Čištění nástrojů:</b>	ihned po použití vodou

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na [www.profitec.cz](http://www.profitec.cz).

### OSTATNÍ INFORMACE

<b>Velikosti balení:</b>	5,00 l – 12,50 l
<b>Skladování:</b>	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Obaly po otevření důkladně uzavřít. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
<b>Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku</b>	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Zlikvidujte v souladu s úředními předpisy. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, tekuté zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu.

## Technologický list

**Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad**

080112 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11

**Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů**

150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly

**Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů**

Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci. Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znovu použity. Obaly, které nelze vyčistit, zlikvidujte. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

18. 6. 2020

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,  
tel: 326 375 830, e-mail: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), [www.meffert.cz](http://www.meffert.cz).