

Technologický list

ACRYLOSAN P407

silikon-akrylátová fasádní barva



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:

vysoce kvalitní fasádní barva s obsahem silikonových síťujících praskyřic, s vynikající a dlouhodobou ochranou fasád. Zajišťuje optimální stabilitu barevných odstínů. Použitelná na minerální podklady a nosné starší disperzní nátěry. Lze tónovat do širokého spektra barev. Použitelná ve fasádní systému Solid Plus pro tónování s hodnotou světelné odrazivosti pod 20% pro plochy s vysokým zahříváním vlivem přímého slunečního záření. Na vyžádání je možné zajistit i tónování pigmenty TSR, omezující přehřívání povrchu vlivem slunečního záření. Technologie A.S. omezuje prašnost při aplikaci nástřikem.

Vlastnosti nátěru:

- lehce plnící
- vysoce paropropustný
- vysoce odpuzující vodu
- velmi dobré krytí zaoblených míst
- tónovatelný ve velké barevné škále
- optimální stabilita proti zkřídování a vynikající schopnost udržení pigmentů
- pro vnější použití

Technická data dle DIN EN 1062:

stupeň lesku:	mat	G ₃
tloušťka vrstvy po vyschnutí:	100 – 200 µm	E ₃
max. velikost zrna:	< 100 µm	S ₁
paropropustnost:	sd > 0,14 m (vysoká)	V ₁
propustnost vody:	w < 0,1 [kg/(m ² *h ^{0,5})] (nízká)	W ₃

Díky případnému tónování jsou odlišnosti v technických údajích možné.

Barevný odstín:

bílý

Hustota:

1,55 g/cm³

Pojivová báze:

akrylátová disperze

Možnosti tónování:

Pomocí tónovacího systému Meffert Color MIX nebo max. do 3% tónovacími barvami PROFITEC Vollton- und Abtönfarben P 800.
Světlostálost: třída A, skupina 1-3 (dle odstínu).

Upozornění:

Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušební aplikace malé plochy, nelze uznat. Na souvisejících plochách používat pouze materiál stejné šarže. Intenzivní

Technologický list

Světlostálost:	odstíny mohou mít nižší kryvost, takže je potřeba provést ještě druhý nátěr. Doporučujeme proto nejprve provést mezinátěr barvou, která je natónovaná do obdobného pastelového odstínu. Třída A, skupina 1-3 (dle odstínu). Pro co nejvyšší stabilitu odstínu doporučujeme zvolit odstín ze vzorníku „ProfiTec Fassade Solid“.
-----------------------	--

ZPRACOVÁNÍ

Podklad:	musí být pevný, čistý, suchý (max. 6 obj.%) a nosný. Volné částice odstranit, plochy důkladně očistit. Pevné, nosné, rovnoměrně a lehce savé podklady není nutno penetrovat. Nedržící nátěry důkladně odstranit.
Způsob nanášení:	štetkou, válečkem nebo nástřikem airless
Postup nanášení:	K docílení maximální ochrany povrchu doporučujeme nanést 2 nátěry ProfiTec Acrylosan P407 . Základní nátěr je možno zředit s max. 10% vody (dle podkladu), finální nátěr nanášet ideálně neředěný, příp. s max. 5% vody. Pokud možno k dosažení správné konzistence (zejména u intenzivních odstínů) použít co nejmenší množství vody. Pokud je materiál příliš naředěn, ztrácí své užité vlastnosti (kryvost, odolnost, barevný odstín).
Teplota při zpracování:	při vyšší teplotě než +5°C jak vzduchu, tak i podkladu
Doba schnutí při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu:	<i>možnost přetírat po:</i> 4 – 6 hod. <i>zcela proschlý po:</i> cca 4 dnech Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
Vydatnost*:	cca 6 m ² /l jedním nátěrem *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.
Ředění:	vodou max. do 10%
Čištění nástrojů:	ihned po použití vodou

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.profitec.cz.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	5,00 l – 12,50 l
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Obaly po otevření důkladně uzavřít. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

Technologický list

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Zlikvidujte v souladu s úředními předpisy. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, tekuté zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu.
Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad	080112 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11
Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů	150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly
Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů	Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci. Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znovu použity. Obaly, které nelze vyčistit, zlikvidujte. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

18. 6. 2020

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.