


Technologický list

GRUNDIERFARBE P818 Podkladová barva



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:

Bíle pigmentovaná základní barva na nesavé nebo jen lehce savé podklady jako např. beton, dále disperzní nebo lesklé staré nátěry. Lze použít i jako kontaktní můstek před nátěrem disperzními silikátovými barvami na neminerální podklady, stejně jako protiskuzový základní nátěr před tapetováním.

Vlastnosti:

- jemně plněná
- zprostředkovává přídržnost následných nátěrů na neminerálních podkladech
- pro vnitřní a vnější použití

Barevný odstín:

bílý

Stupeň lesku:

mat

Hustota:

cca 1,47 g/cm³

Pojivová báze:

akrylátová polymerová disperze s podílem velmi jemného křemičitého plniva

Pigmentová báze:

titandioxid se speciálními plnivý

Možnosti tónování:

max. do 5% tónovacími barvami na bázi disperze na míchacích automatech v systému **ProfiTec Color-Mix-System**.

Doporučení: Pro kritické odstíny ve spektru žluté, oranžové, červené a částečně zelené doporučujeme probarvit základní nátěr P818 do odpovídajícího odstínu BaseColor.

Upozornění:

Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušebního nátěru malé plochy, bohužel nelze uznat.

ZPRACOVÁNÍ

Podklad:

určeno pro nosné, pevné, suché a čisté podklady, které jsou odborně předpřipraveny. Nedržící podklad nutno odstranit. Není určeno k hloubkovému zpevnění podkladu – použijte hloubkové penetrační prostředky ProfiTec, např. P805 Grundierkonzentrat, apod. – dle stavu podkladu.

Technologický list

	<p>Podklad musí být pevný, suchý, čistý, stabilní, zbavený výkvětů, volných částic, koroze nebo jiných nedržících mezivrstev. Dodržovat obecně uznávaná pravidla a technologie, např. aktuální letáky BFS a VOB, část C, DIN 18363.</p> <p>Na porézní, savé podklady pro zlepšení nosnosti použijte např. P805 Grundierkonzentrat.</p>
Způsob nanášení:	<p>štetcem, válečkem nebo stříkacím zařízením. Při stříkání systémem airless nutno počítat se zvýšeným opotřebením trysky.</p> <p>Nástřik airless: úhel: 50°; tryska: 0,019-0,021"; tlak: 160-180 barů.</p>
Postup nanášení:	<ul style="list-style-type: none">• Před upotřebením důkladně promíchat.• Materiál podle způsobu nanášení a savosti podkladu zředit max. s 5% vody. Pokud je materiál příliš zředěn, mohou být negativně ovlivněny užité vlastnosti materiálu.• Nátěr by měl být prováděn metodou „mokrý do mokrého“.• při zpracování pomocí štetce dobře rozetřete a po poslední aplikaci povrch přejeďte válečkem v jednom směru.• Mezi jednotlivými vrstvami dodržujte dostatečnou dobu schnutí.
Upozornění:	<ul style="list-style-type: none">• Dodržujte pokyny v tomto technologickém listu.• Nepoužívejte pod následné nanášení stěrkovacích hmot na bázi sádry a hydraulicky tuhoucích stěrkovacích hmot.• Vzhledem k velkému množství druhů podkladů a různých vlivů doporučujeme před začátkem prací provést zkušební nátěr.• Doporučení pro venkovní použití: aby se zabránilo napadení houbami, plísněmi a řasami, nátěry provádějte barvami s FA funkcí. Podle současného stavu techniky nelze však zaručit trvalou ochranu proti napadení - viz také leták BFS č. 9.• Není určen jako vrchní nátěr. Finální nátěr doporučujeme s k tomu určeným produktem.
Teplota při zpracování:	nejméně +5°C u podkladu a vzduchu, při zpracování a schnutí
Doba schnutí: při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu:	<i>možnost přetírat po:</i> cca 12 hod. Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
Vydatnost*:	6 m ² /l jedním nátěrem *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.
Ředění:	vodou max. do 5%
Čištění nástrojů:	Ihned po použití štetce nebo válečky důkladně vyčistěte popř. vyválejte. Poté očistěte vodou, případně s přídavkem čisticího prostředku. U produktů s fungicidními a algicidními přísadami je třeba vodu z čištění separátně sbírat a zlikvidovat dle předpisů.

Technologický list

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.profitec.cz.

GISCODE: BSW20

Tento produkt je „**ošetřeným prostředkem**“ podle nařízení EU 528/2012 čl. 58 odst. 3 (nejde o biocidní přípravek) a obsahuje následující biocidy: směs 1:1 Methyl-, Benzisothiazolinon, směs z Chlormethylisothiazolinonu a Methylisothiazolinonu.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	5,0 l – 12,5 l
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. 080112 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11
Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů	150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTIČI TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly
Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů	Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

23.1.2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.