

## Technologický list

### TRIBRID SOL-SILIKAT

#### P452

#### Hybridní silikátová fasádní barva



#### POPIS PRODUKTU

##### Možnosti použití:

Vysoko kvalitní matná fasádní barva na hybridní bázi sol-silikátu s nejnovější Keramik-technologií nanopoliv pro univerzální použití na všechny, i organické podklady, s perfektní dlouhodobou ochranou proti zkřídovatění, zašpinění a negativním vlivům vlhkosti. Optimální sjednocující nátěr pro zateplovací systémy a pod silikátové omítky ProfiTec.

##### Vlastnosti:

- optimálně reguluje vlhkost
- maximální stabilita odstínů
- minimální špinění povrchu
- díky technologii NanoTec poskytuje dlouhodobou ochranu
- je mikropórézní
- vysoce paropropustná

##### Vlastnosti dle DIN EN 1062:

- **paropropustnost** dle DIN EN 1062-1: **V1 – vysoká**,  $S_d < 0,03$  (m)
- stupeň lesku: mat  $G_3$
- tloušťka vrstvy po vyschnutí:  $100 - 200 \mu\text{m}$   $E_3$
- max. velikost zrna:  $< 100 \mu\text{m}$   $S_1$
- **nasákovost:**  $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$  – klasifikace: **nízká W<sub>3</sub>**

Specifikace charakteristických hodnot jsou průměrné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se mohou mírně lišit bez ovlivnění vlastnosti produktu.

##### Barevný odstín:

bílý, báze 2, báze 3

##### Stupeň lesku:

mat

##### Hustota:

Cca  $1,48 \text{ g}/\text{cm}^3$

##### Pojivová báze:

akrylátová disperze, emulze ze silikonových pryskyřic, vodní sklo

##### Možnosti tónování:

Možno tónovat pouze pomocí systému Meffert Color Mix s max. 3% tónovacích barev. Intenzivní odstíny mohou mít horší kryvost, proto doporučujeme ještě jeden nátěr.

**Doporučení:** Pro kritické barevné tóny ve spektru žlutá, oranžová, červená a částečně zelená, doporučujeme barevný základní nátěr v příslušném odstínu BaseColor.

Na souvisejících plochách použije materiál stejně konzistence, odstínu a šarže a stejný pracovní nástroj.

## Technologický list

### Upozornění:

- K výrobě produktu se používá přírodních plnidel a granulátů, což může ovlivnit kolísání barevných tónů. Proto je třeba pracovat na uzavřených plochách pouze s materiélem stejné šarže. V případě použití více šarží je doporučujeme předem vzájemně smíchat.
- U tónovaných materiálů může být v závislosti na barevném odstínu a intenzitě mechanického zatížení viditelný mírný otěr pigmentu. Toto je typické pro tónované produkty a nejedná se o vadu kvality. Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušební aplikace malé plochy, nelze uznat.

### Barevná stabilita:

Podle listu BSF č. 26: pojivo třída A, skupina 1-3 (podle odstínu). Pro nejlepší možnou barevnou stabilitu v uvedené třídě doporučujeme použít odstíny označené „SOLID“ ze vzorníku VISION 2.0.

## ZPRACOVÁNÍ

### Podklad:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, stabilní a zbavený výkvětů solí, volných částic, korozi tvořících komponentů, nebo jiných mezivrstev, narušujících přídržnost; je nutné dodržovat obecně uznávaná pravidla a technologie (např. dle aktuálních letáků BFS a také malby VOB, část C, DIN 18363).

### Způsob nanášení:

štětkou nebo válečkem, příp. nástříkem airless.

**Nanášení válečkem:** použijte váleček určený na fasádní barvy.

**Nástřík airless:** úhel: 50°; tryska: 0,023-0,027"; tlak: 150-180 barů

Pro aplikaci nástříkem airless lze použít zařízení různých výrobců – dodržovat jejich návody k použití.

### Postup nanášení:

Profesionálně připravit podklad. Pro dosažení požadovaných vlastností doporučujeme provést dva nátěry.

**Mezináčter:** dle způsobu zpracování a druhu podkladu zředit produkt **P452** max. s 10% přípravku **ProfiTec Silikat-Konzentrat P460 1:1**, smíchaným v poměru 1:1 s vodou.

**Finální nátěr:** nanášet neředěný nebo s max. 5% přípravku **ProfiTec Silikat-Konzentrat P460 1:1**, smíchaným v poměru 1:1 s vodou.

### Upozornění:

- Silikátové barvy chemicky reagují s natíraným podkladem, proto je zapotřebí jeho dokonalá příprava a dodržení všech technologických postupů a klimatických podmínek. Nedodržení technologických požadavků se může projevit m.j. vznikem barevné nerovnoměrnosti povrchu zejména u tónovaných nátěrů.
- Aplikaci provádět na ucelených plochách bez přerušení, metodou mokrá do mokré, bez napojování do zaschlého nátěru. Nekombinovat různé technologie nanášení. Při lokálních opravách povrchu musí být použit materiál stejné konzistence, stejně šarže a musí být aplikován stejným způsobem. I tak mohou být, v závislosti na podmínkách, provedené opravy více či méně patrné. Tento stav je nevyhnutelný (viz. BFS Merkblatt č. 25).
- **Zvláštní upozornění:** Okolí nátěru zakrýt, obzvláště sklo, keramiku, přírodní kameny, kovy, lakované části. Potřísněné plochy okamžitě omýt velkým

## Technologický list

- množstvím vody - nebezpečí naleptání. Při silném větru pracovat za pomoci zaplachtovaného lešení. P452 reaguje alkalicky a napadá hliník, zinek a sklo.
- Potřísňený povrch okamžitě omyjte čistou vodou.
  - Před použitím dobře promíchejte. Materiál lze zředit na požadovanou konzistenci – viz výše. Pokud je materiál příliš zředěn, mohou být negativně ovlivněny užitné vlastnosti (např. krycí schopnost, odstín, trvanlivost).
  - Mezi jednotlivými vrstvami dodržujte dostatečnou dobu schnutí.
  - Při nanášení dbejte na rovnoměrné a dostatečné rozetření materiálu, aby měla finální vrstva očekávaný ochranný efekt.
  - Nezpracovávat na přímém slunci, při dešti, extrémně vysoké vlhkosti (mlha) nebo silném větru. V případě potřeby připevněte na lešení síťovou plachtu. Pozor na nebezpečí nočního mrazu.
  - Vzhledem k velkému množství druhů podkladů doporučujeme provést zkušební nátěr na malé ploše.
  - Mechanickým poškozením povrchu může dojít ke vzniku světlejších ploch, zejména u intenzivních odstínů. Tato vlastnost je specifická u všech matných/ pololesklých nátěrů a nemůže být důvodem pro reklamací.
  - Při aplikaci za nepříznivých klimatických podmínek se mohou působením vlhkosti (dešť, rosa, mlha) na povrchu začít objevovat nažloutlé průhledné, mírně lesklé, ale i matné stopy. U intenzivně tónovaných nátěrů mohou být opticky výraznější. To však nemá vliv na kvalitu a funkci nátěru. Během cca 12 měsíců zpravidla vlivem deště tyto stopy zmizí. Pokud je povrch chráněn (např. přesah střechy, nebo dlouhého suchého období a nízkých srážek) mohou na těchto stranách fasády zůstat viditelné stopy. Pak je možné provést dodatečné omytí a čištění pouze po dostatečné čekací době (min. několik měsíců) od nátěru. Při nanášení nátěru za vhodných klimatických podmínek se známky stékání neprojevují.
  - dodržujte pokyny uvedené v tomto technologickém listu.

### Teplota při zpracování:

při vyšší teplotě než +8°C jak vzduchu, tak i podkladu během nanášení i během schnutí

### Doba schnutí

při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu:

možnost přetírat po: cca 12 hod.

zcela proschlá po: cca 3 dnech

Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

### Vydatnost\*:

cca 6 m<sup>2</sup>/l jedním nátěrem

\*Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.

### Ředění:

max. s 10% přípravku ProfiTec Silikat-Konzentrat P460 1:1, smíchaným v poměru 1:1 s vodou.

### Čištění nástrojů:

Ihned po použití štětce nebo válečky důkladně vytřete popř. vyválejte. Poté očistěte vodou, případně s přídavkem čisticího prostředku. Stříkací zařízení vyčistěte ve vodě.

## Technologický list

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na [www.profitec.cz](http://www.profitec.cz).

GISCODE: BSW50

Tento produkt je "ošetřeným zbožím" podle EU-předpisu 528/2012 článek 58, odstavec 3 (tj. není biocidním přípravkem) a obsahuje následující biocidní látky: oktylisothiazolinon, terbutryn, pyrithion zinku.

### OSTATNÍ INFORMACE

**Velikosti balení:**

5,00 l – 12,50 l

**Skladování:**

v suchu a chladu, chránit před mrazem. Obaly po otevření důkladně uzavřít. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

**Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku**

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, tekuté zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu.

**Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad**

080112 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKÁŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11

**Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů**

150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly

**Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů**

Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci. Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znova použity. Obaly, které nelze vyčistit, zlikvidujte. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

2. 3. 2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), [www.meffert.cz](http://www.meffert.cz).