


### Technologický list

## KERAPaint CLASSIC

### P135

### Kerapaint Classic



#### POPIS PRODUKTU

#### Možnosti použití:

Speciální vysoce kvalitní nátěr s Keramik-technologí určený na silně zatěžované a často a intenzivně čištěné povrchy, včetně čištění domácími desinfekčními přípravky. Výrazně omezuje uchycování nečistot na nátěr, ulpělé nečistoty jsou snadno odstranitelné. Nátěr je vhodný i pro prostory s přípravou, či skladováním potravin, kuchyňské a sprchové kouty a koupelny.

#### Vlastnosti:

- udržuje v místnostech hygienicky čistý vzduch (certifikát TÜV)
- velmi dobře se čistí (certifikát TÜV)
- odolný proti běžným domácím desinfekčním a čistícím prostředkům
- určeno i do prostorů, kde se vyrábějí nebo skladují potraviny (bez přímého kontaktu)
- excelentní přídržnost k podkladům
- velmi dobře zpracovatelný, snadné napojování
- paropropustnostný,  $S_d = \text{cca } 0,30 \text{ (m)}$
- neobsahuje fungicidní látky
- ředitelný vodou, bez zápachu
- pro vnitřní použití

#### Technická data dle DIN EN 13 300:

otěruvzdornost	třída 1	
krycí schopnost	třída 1	při spotřebě cca 6 m <sup>2</sup> /l
stupeň lesku:	mat až hedvábný mat	dle úhlu dopadu světla
velikost zrna:	jemné	max. 100 μm

při případném tónování jsou odlišnosti v technických údajích možné.

#### Barevný odstín:

bílý

#### Hustota:

1,34 g/cm<sup>3</sup>

#### Spotřeba:

cca 5 m<sup>2</sup>/l ve dvou nátěrech

#### Pojivová báze:

čistý akrylát

#### Pigmentová báze:

titandioxid

#### Možnosti tónování:

pouze do světlých, pastelových tónů tónovacími barvami **ProfiTec P700** nebo na míchacích automatech systému **Meffert Color Mix**. Širší barevnou škálu lze docílit použitím materiálu **KeraPaint Premium P136**.

## Technologický list

### Upozornění:

- K výrobě produktu se používá přírodních plnidel a granulátů, což může ovlivnit kolísání barevných tónů. Proto je třeba pracovat na uzavřených plochách pouze s materiálem stejné šarže. V případě použití více šarží je doporučujeme předem vzájemně smíchat.
- U tónovaných materiálů může být v závislosti na barevném odstínu a intenzitě mechanického zatížení viditelný mírný otěr pigmentu. Toto je typické pro tónované produkty a nejedná se o vadu kvality.
- Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušební aplikace malé plochy, nelze uznat.

## ZPRACOVÁNÍ

### Podklad:

určeno pro nosné, pevné, suché a čisté podklady, které jsou odborně předpřipraveny. Nosné, pevné a lehce savé podklady není třeba penetrovat. Nedržící podklad nutno důkladně odstranit. Na kontrastní podklady použít podkladový nátěr **ProfiTec P818 Grundierfarbe WP**.

### Způsob nanášení:

štetcem nebo válečkem

### Postup nanášení:

Před upotřebením důkladně promíchat. Nanáší se 2 nátěry, nejlépe křížem. První nátěr **ProfiTec KeraPaint P135** se ředí max. s 10% vody, druhý nátěr max. s 3% vody dle savosti podkladu. Pro zajištění deklarovaných vlastností dodržujte doporučenou spotřebu cca 5 m<sup>2</sup>/l nátěrové hmoty! Při lokálních opravách povrchu musí být použit materiál stejné konzistence, stejné šarže a musí být aplikován stejným způsobem. I tak mohou být, v závislosti na podmínkách, provedené opravy více či méně patrné. Tento stav je nevyhnutelný (viz. BFS Merkblatt č. 25).

### Teplota při zpracování:

nejméně +5°C u podkladu a vzduchu, při zpracování a schnutí

### Doba schnutí:

*možnost přetírat po:* cca 8 hod.

*důkladně proschlé po:* cca 4 dnech

při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu:

Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

### Vydatnost\*:

5 m<sup>2</sup>/l při dvou nátěrech

\*Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.

### Ředění:

vodou max. do 20%

### Čištění nástrojů:

ihned po použití vodou

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na [www.profitec.cz](http://www.profitec.cz).

### GISCODE: BSW20

Tento produkt je "ošetřeným výrobkem" podle nařízení EU 528/2012 čl. 58, odst. 3 (nejde o biocidní přípravek) a obsahuje následující biocidní účinné látky: směs 1:1 methyl, benzisothiazolinone, směs chlor-methylisothiazolinone a methylisothiazolinonu.

## Technologický list

### OSTATNÍ INFORMACE

<b>Velikosti balení:</b>	5,00 l – 12,50 l
<b>Skladování:</b>	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Obaly po otevření důkladně uzavřít. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
<b>Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku</b>	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Zlikvidujte v souladu s úředními předpisy. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, tekuté zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu.
<b>Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad</b>	080112 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11
<b>Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů</b>	150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTIČÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly
<b>Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů</b>	Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci. Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znovu použity. Obaly, které nelze vyčistit, zlikvidujte. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

29. 3. 2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,  
tel: 326 375 830, e-mail: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), [www.meffert.cz](http://www.meffert.cz).