

Technologický list

GLANZLATEX 60 P170 Latexová barva lesklá



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:

Vysoce ořeruvzdorná latexová interiérová barva s velmi dobrou kryvostí a lesklým finálním povrchem. Optimální zpracovatelská konzistence umožňuje rychlé a hospodárné zpracování. Ideální na silně zatěžované zdi a stropy v místech, které je potřeba znovu co nejdříve používat – kanceláře, školy, nákupní centra, restaurace, lékařské praxe apod. Neobsahuje fungicidní látky. Jako podklad jsou vhodné vyzrálé vápenné, vápenocementové a sádrové omítky, betonové a vláknitocementové desky, dřevité tapety, vinylové a papírové strukturované tapety. Při renovačních nátěrech stačí pro dobrý výsledek pouze jeden nátěr.

Vlastnosti nátěru:

- vodou ředitelný a bez zápachu
- vysoce odolný proti ořeru
- je velmi dobře čistitelný
- výborné vlastnosti pro zpracování
- velmi dobře kryje
- velmi dobře se rozlévá
- drží strukturu podkladu
- je dobře paropropustný
- obsahuje minimum emisí, neobsahuje rozpouřtředla a změkčovadla
- pro vnitřní použití

Klasifikace dle DIN EN 13 300

odolnost proti ořeru za mokra: třída 1
odpovídá odolnosti proti ořeru dle DIN 53778
krycí schopnost: třída 2 při 7 m²/kg
stupeň lesku: lesk
max. velikost zrna: jemné (cca 100 μm)

Barevný odstín:

bílý

Hustota:

1,25 g/cm³

Pojivová báze:

PVAC disperze

Pigmentová báze:

titandioxid a plniva

Možnosti tónování:

Tónovacími barvami PROFITEC Vollton- und Abtönfarben P 700. Vyšší přídavek tónovacích barev může omezit lesk výsledného povrchu.

Technologický list

Upozornění:

- K výrobě produktu se používá přírodních plnidel a granulátů, což může ovlivnit kolísání barevných tónů. Proto je třeba pracovat na uzavřených plochách pouze s materiálem stejné šarže. V případě použití více šarží je doporučujeme předem vzájemně smíchat.
- U tónovaných materiálů může být v závislosti na barevném odstínu a intenzitě mechanického zatížení viditelný mírný otěr pigmentu. Toto je typické pro tónované produkty a nejedná se o vadu kvality.
- Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušební aplikace malé plochy, nelze uznat.

ZPRACOVÁNÍ

Podklad:

musí být pevný, čistý, suchý (max. 6 obj.%) a nosný. Volné částice odstranit, plochy důkladně očistit. Pevné, nosné, rovnoměrně a mírně savé podklady není nutno penetrovat. Nedržící nátěry důkladně odstranit. Na kontrastní podklady použít nejprve podkladový nátěr ProfiTec P818 Grundierfarbe WP.

Způsob nanášení:

štetkou, válečkem nebo nástřikem

nástřík	úhel nástřiku	tryska	tlak
airless	50°	0,018 – 0,026"	150-180 bar
vysokotlaký		2 mm	3 bar

Postup nanášení:

Nanáší se 1-2 dostatečné a rovnoměrné neředěné nátěry, nebo zředěné max. s 5% vody. Pokud je materiál příliš naředěn, ztrácí své užité vlastnosti (kryvost, odolnost, barevný odstín). Při lokálních opravách povrchu musí být použit materiál stejné konzistence, stejné šarže a musí být aplikován stejným způsobem. I tak mohou být, v závislosti na podmínkách, provedené opravy více či méně patrné. Tento stav je nevyhnutelný (viz. BFS Merkblatt č. 25).

Teplota při zpracování:

při vyšší teplotě než +5°C jak vzduchu, tak i podkladu

Doba schnutí

při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu:

možnost přetírat po: cca 4 hod.

odolný po: cca 7 dnů

Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

Vydatnost*:

7 m²/l jedním nátěrem

*Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.

Ředění:

vodou max. do 10%

Čištění nástrojů:

ihned po použití vodou

Technologický list

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.profitec.cz.

GISCODE: BSW20

Tento produkt je "ošetřeným výrobkem" podle nařízení EU 528/2012 čl. 58, odst. 3 (nejde o biocidní přípravek) a obsahuje následující biocidní účinné látky: směs 1:1 methyl, benzisothiazolinone, směs chlor-methylisothiazolinone a methylisothiazolinonu.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	12,50 l
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Obaly po otevření důkladně uzavřít. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Zlikvidujte v souladu s úředními předpisy. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, tekuté zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu.
Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad	080112 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11
Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů	150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTIČÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly
Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů	Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci. Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znovu použity. Obaly, které nelze vyčistit, zlikvidujte. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

30. 3. 2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.