

Technologický list

GLASDEKORGEWEBE DOPPELKETTE P915 Skelná tapeta



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:

Tapeta ze skelných vláken se používá k povrchové úpravě stěn a jiných vnitřních povrchů. Povrch tapety je určen k přetření kvalitními disperzními malířskými nátěry. Výrobek je ideální do všech interiérových prostor. Nové povrchy: díky svým výborným mechanickým vlastnostem zabraňuje vzniku trhlin a poškození povrchu stěn a tím prodlužuje životnost povrchu. Je to také výkonné řešení pro lehkou renovaci: překrývá nerovnosti stěn a trhliny. Používá se hlavně v obytných budovách (domy, pronajaté byty, chodby) a nebytových budovách (administrativní budovy, hotely a nemocnice).

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Složení:

100 % potažené skleněné vlákno

Hmotnost ošetřené

textilie (prům. hodnota):

195 g / m² (± 8 %)

Certifikace:

Oekotex Standard 100 Třída produktu II

Emise ve vnitřním prostředí:

A+ (velmi nízké)

Požární odolnost (EN 13501-1):

Euroclass B-s 1, d 0

Doporučení pro aplikaci:

spotřeba lepidla (např. důfa D125) : cca 200-400 g / m²

spotřeba barvy (např. důfa D422, ProfiTec P156, apod.) : cca 6-7 m²/l pro 1 nátěr

Rozměry a balení:

Šířka : 100 cm (± 1 %)

Délka role : 50 m (± 1 %)

Orientace v roli:

Povrch pro natírání na vnější straně role

Podmínky skladování:

Suchá místnost, skladovací teplota od -10 ° C do +50 ° C.

Pokud není produkt zpracován do jednoho týdne, nedoporučuje se otevřít obal, nebo vyjmát roli z obalu.

Vady (detaily v CAS 0337):

Výrobek je před opuštěním továrny pečlivě zkontrolován, ale měl by být zkontrolován také těsně před aplikací. Každý požadavek na reklamaci musí být doprovázen kopií štítku tapety a vzorkem s vadou.

Max. 3 vady struktury / 50 m. Každý defekt je vyvážen přidáním 50 cm/defekt.

Technologický list

Vlastnosti:

- odolnost proti roztržení
- vysoká pevnost v tahu
- ohnivzdornost
- snadno přetíratelná
- propustná pro vodní páry

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.profitec.cz.

6. 4. 2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.