Meffert ČR spol. s r.o.

Technologický list

PROFITEC

ARMIERUNGSSPACHTEL ZF P1050 (M1050)

Armovací stěrka



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:	organická armovací malta bez obsahu cementu, připravena k okamžitému použití, na vytváření armovacích vrstev na izolačních deskách a k renovaci starých nosných minerálních a organických omítek, dále k sanování popraskaných fasád. Používá se pod organicky vázané omítky (silikonové, siloxanové). Pro vytváření armovacích vrstev na zateplovacích systémech se zvýšeným mechanickým zatížením.
Vlastnosti:	• pro vnější použití • obohacená vlákny • velmi pružná • odpuzuje vodu • velmi vydatná • úsporná • vysoce plnící s optimálním obsahem skelných vláken
Barevný odstín:	bílý
Hustota:	1,66 g/cm^3
Obsah látek:	vinylacetátový kopolymer
Možnosti tónování:	není určeno pro tónování

ZPRACOVÁNÍ

Podklad:	musí být nosný, pevný, suchý a čistý, zbavených všech volných částic , výkvětů solí a povrchových úprav, tvořících film. Nedržící podklady a staré nátěry beze zbytku odstranit. Podklad musí být důkladně prověřen na nosnost. Savé podklady penetrovat **ProfiTec Tiefgrund P800** nebo **ProfiTec Putzgrund P823.** Pokud bude stěrka použita jako oprava popraskané fasády, musí být fasáda i její podklad důkladně prověřeny na nosnost a přídržnost. Armování ETICS provádět po dostatečné prodlevě po nalepení tepelně-izolačních desek.
Způsob nanášení:	**ProfiTec Armierungsspachtel ZF P1050** je možno zpracovávat jakýmkoli **šnekovým** zařízením nebo ručně nerezovým hladítkem.

Meffert ČR spol. s r.o.

Technologický list

PROFITEC

Zpracování:	Stěrka se nanese na desky v dostatečném množství a rovnoměrně, poté se vtlačí armovací tkanina bez záhybů tak, aby se okraje cca 10 cm překrývaly. Síťovina se pak znovu překryje stěrkou **P1050** a vyhladí. Síťovina musí ležet v horní třetině stěrky. Tloušťka celého armování by s měla pohybovat mezi 3 – 5 mm.
Upozornění:	Čerstvě nanesenou stěrku je třeba chránit před sluncem, větrem, deštěm a mrazem. Je nutné zabránit jejímu přeschnutí. Všechny okolní plochy (sklo, keramika, dřevo, kovy) je třeba před začátkem prací zakrýt před potřísněním.
Teplota při zpracování:	min. teplota + 5 °C , max. teplota +30°C (teplota vzduchu a objektu)
Doba schnutí **při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu:**	po 24 hod. možno pokračovat v práci **Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.**
Spotřeba*:	cca 3,5 kg/m^2 při tl. vrstvy 3 mm ***Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.**
Ředění:	vodou, max. do 5%
Čištění nástrojů:	ihned po použití vodou

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.profitec.cz.
GISCODE: BSW20

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	20 kg
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad	170904 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST); Ostatní stavební a demoliční odpady; Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod položkami 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Meffert ČR spol. s r.o.

Technologický list

PROFITEC

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou.

Označení CE:

CE

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
D-55543 Bad Kreuznach
č. 03-13-051

EN 15824:2009
Stěrka s organickými pojivy

paropropustnost:	V_2 střední
absorbce vody:	W_2 střední
přídržnost:	≥ 0,3 MPa
trvanlivost: (odolnost proti mrazu)	hodnota podle EN 1062-3 ≤ 0,05 kg/(m²*h^{0,5})
odolnost proti teplu:	NPD
chování při hoření:	B-s1,d0 (při použití na minerálních podkladech)
nebezpečné látky	NPD

14. 8. 2025

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.
Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.
Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz , nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.
Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.