

Technologický list

GEL-PRIMER

P801

Neodkapávající základní nátěr



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:

Speciální neodkapávající základní nátěr na bázi akrylu a vodního skla pro rychlé a snadné nanášení válečkem a stříkáním v interiéru i exteriéru. Lze použít na savé minerální podklady, jako jsou omítky, beton, vápenopiskové cihly, na sádkarton bez uvolňování ligninu a na staré nátěry.

Vlastnosti:

- Bez konzervačních látek
- Rychlá a komfortní aplikace bez odkapávání a stékání
- Snížení a vyrovnání savosti podkladu;
- Není určen pro hloubkové zpevnění podkladů;
- Vynikající přilnavost k podkladu
- Pro venkovní i vnitřní použití

**Normy/certifikáty/
zkoušky:**

- Výrobek splňuje klasifikační kritéria francouzského nařízení o označování stavebních výrobků v emisních třídách.
- Udělena ekologická značka „DE-UZ 102 – Modrý anděl“ pro interiérové barvy bez konzervačních látek.
- Udělena evropská ekoznačka EU-ECOLABEL Další informace o pravidlech udělování evropské ekoznačky naleznete na www.ecolabel.eu.

Barevný odstín:

mléčně zelenavý, po zaschnutí transparentní

Hustota:

1,03 g/cm³

Pojivová báze:

akrylátová disperze, draselné vodní sklo

Obsah látek:

akrylátová disperze, titanová běloba, uhličitán vápenatý, křemičitany, voda, alkohol, aditiva

Možnosti tónování:

Nemíchejte s jinými materiály!

ZPRACOVÁNÍ

Podklad:

Podklad musí být pevný, suchý (do cca 6% obj. vlhkosti), čistý, nosný a bez výkvětů, nedržících vrstev, separačních látek, složek podporujících korozi nebo jiných mezivrstev, které narušují soudržnost. Podklad musí být v souladu s obecně uznávanými technologickými pravidly. Je třeba dodržovat obvyklé profesní předpisy a pokyny pro provádění malířských prací.

Technologický list

Způsob nanášení:	Aplikujte bez naředění. Zpracování štětcem, válečkem, nebo nástřikem. Aplikace nástřikem je vhodná pouze na dokonale nosný podklad. Nástřik Airless: Úhel nástřiku: 50°; Tryska: 0,017"; Tlak: 80 – 120 bar. Pro rovnoměrnou finální povrchovou úpravu doporučujeme povrch sjednotit válečkem.
Postup nanášení:	Na silně savých nebo lehce zpískovatělých podkladech použít materiál metodou mokrá do mokré až do nasycení podkladu. U vysoce savých podkladů, nebo při jeho výrazně nerovnoměrné savosti, může být nutná aplikace více nátěrů. - Před použitím dobře promíchejte. Materiál je tixotropní. - Podlahové krytiny, dlaždice, přírodní kamen, dřevo, hliník, sklo a jiné citlivé povrchy před malováním ochraňte nepromokavými lepicími prostředky. Případné znečištěné povrchy okamžitě vyčistěte vodou. - Při penetrování se po zaschnutí nesmí tvořit hladké, lesklé plochy, protože mohou narušovat přídržnost dalších nátěrů. V tomto případě snižte aplikované množství, nebo podklad nepenetrujte. - Nedostatečně pevné a silně savé podklady nejprve penetrujte vhodnou hloubkovou penetrací (např. PROFITEC P805 Grundierkonzentrat ve vhodném ředění). - Zaschlé skvrny mohou být po opětovném přetření disperzní barvou viditelné. - Mezi nátěry dodržujte dostatečnou dobu schnutí. - Všechny sousední stavební a systémové prvky, např. nábytek, podlahové plochy, zábradlí, dveře, okna atd., musí být pečlivě zakryty.
Obecné informace:	- Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu. - Vzhledem k různorodosti podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné před aplikací vytvořit malou zkušební plochu.
Teplota při zpracování:	Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání nesmí být nižší jak +5 °C .
Doba schnutí při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu:	<i>možnost přetírat po:</i> po cca 6 - 8 hod. Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí výrazně prodlužuje.
Spotřeba*:	cca 150 ml/m ² (cca 7 m ² /l) na hladkém lehce savém podkladu *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.
Ředění:	Produkt je připravený k použití. Používejte v neředěném stavu.
Čištění nástrojů:	Ihned po použití štětce nebo válečky vytřete. Poté očistěte vodou, případně s přidáním čisticího prostředku. Stříkací zařízení také jednoduše vyčistěte vodou.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.profitec.cz.

GISCODE: BSW10.

Technologický list

OSTATNÍ INFORMACE	
Velikosti balení:	12,5 l
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku:	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Zlikvidujte v souladu s úředními předpisy. Zschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, tekuté zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu.
Kódy odpadů:	080112 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy alaky neuvedené pod položkou 08 01 11 150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly.
Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů:	Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znovu použity. Obaly, které nelze vyčistit, zlikvidujte. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

29. 7. 2026

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.